



ISO-9001 Certified

UL file No.: E531449

北化院北研科技

BEIHUAYUAN BEIYAN TECHNOLOGY

广东北研新材料科技有限公司

GUANGDONG BEIYAN NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

物性数据表

PA66 BY201G30

产品说明

PA66 BY201G30 是聚己二酰己二胺树脂 30%玻璃纤维增强的改性材料。

基本信息

填料/增强材料	玻璃纤维增强材料，30%填料按重量
特性	高硬度、高刚性、高冲击
加工方法	注塑成型
RoHS 合规性	RoHS 合规

物理性能	额定值	单位	测试方法
比重	1.4	g/cm ³	ISO1183
吸水率	1.2	%	ISO 62
收缩率（垂流方向）	0.4-0.7	%	ISO 294-4
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸强度	165	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.8	%	ISO 527
弯曲强度	260	MPa	ISO 178
弯曲模量	9300	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位	测试方法
简支梁冲击强度（缺口）	18	KJ/m ²	ISO 179(1eA)
简支梁冲击强度（非缺口）	85	KJ/m ²	ISO 179(1eU)
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度(1.82MPa)	245	°C	ISO 75f
电气性能	额定值	单位	测试方法
介电常数 (10 ⁶ Hz)	3.2		IEC 60250
介质损耗角正切 (10 ⁶ Hz)	3.0×10 ⁻²		IEC 60250
体积电阻率	1×10 ¹³	Ω•m	IEC 60093
介电强度	32	KV/mm	IEC 60243
漏电起痕指数	550	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL-94
注塑条件	额定值	单位	
干燥温度	90-120	°C	
干燥时间	4-6	hr	
加工熔体温度	250-275	°C	
模具温度	90-120	°C	

备注：以上数据为材料性能指标，仅供用户选择牌号参考，不作为出厂产品验收的法律依据。使用者应在使用前对树脂进行测试，以避免产品有严重或轻微的缺陷。

北化院北研科技
地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 770 号 1 号楼 601 室
电话：0769-82858489 传真：0769-82858489 网址：<http://www.bbtrm.com>